Ibemux® SS

Ficha Técnica
v. 056/04/01
Noviembre 2021

EMULSIÓN A GRANEL para minería subterránea

DESCRIPCIÓN

Explosivo de alta VOD con elevada energía y resistencia al agua. Con excelente adherencia a la pared interna del pozo, fue desarrollado para ser empleado en perforaciones ascendentes en minería subterránea, aumentando la productividad. Se indica también para aplicación en túneles y galerías (subterráneas) con diámetro mínimo de 1½".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad* (gr /cc)	0,90 a 1,25
Velocidad de detonación típica* (m/s)	4.800
Volumen de gases (L/Kg)	990
RWS** (%)	93
RBS** (%)	169
Resistencia al agua	Muy resistente

* La VOD real depende de las condiciones de uso, incluso de la densidad del explosivo y del grado de connamiento. Los valores adoptados se reeren a pruebas con producto no connado.

** Comparado con el Anfo estándar.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Emulsión Base SS (no sensibilizada)
UN: 3375
NITRATO DE AMONIO, EMULSIÓN
Clase de riesgo: 5.1

APLICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE USO

- Debido a su excelente adherencia a la pared interna del pozo, se recomienda para aplicaciones en perforaciones ascendentes en minería subterránea, minimizando las pérdidas en la aplicación;
- Diámetro crítico: 1½";
- Iniciación recomendada: X-Booster.

GARANTÍA DE APLICACIÓN

Después que se fabrica y se aplica, en ambiente seco, se garantiza el desempeño del producto por hasta 15 días.

FABRICACIÓN

- Planta de Emulsiones Campanario, Provincia de San Juan, Argentina.

¿Desea contactar a uno de nuestros expertos?

Local adress: **Enaex Argentina**
Avenida del libertador 7270 piso 4to.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
enaexargentina@enaex.com
+54 011 4704-0162
www.enaex.com

ADVERTENCIA

Enaex Argentina S.R.L. sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado aquí, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación Argentina vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex S.A. se reserva el derecho de modicar sus productos, sin aviso previo. La cha técnica está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso, escrito o de cualquier forma.

Enaex